

**YTELSESERKLÆRING nr. DoP-HRC400-23.07**

Varetypens unike identifikasjonskode:	HRC400 serie armeringskoblinger (HRC410/420 standard koblinger, HRC410/490 posisjonskoblinger)		
Tilsiktete bruksområde:	mekanisk skjøt av armeringsstenger i betongkonstruksjoner under statisk og kvasi-statisk last, utmattingslaster og lav-syklisk belastning		
Produsent:	HRC Europe, Lierstranda 107, N-3414 Lierstranda, Norge		
System for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse:	System 1+		
Europeisk bedømmelsesdokument:	EAD 160129-00-0301		
Europeisk teknisk bedømmelse:	ETA-22/0573		
Teknisk bedømmelsesorgan:	SINTEF (NB 1071)		
Tekniske kontrollorgan:	Kontrollrådet (NB 1111)		
Angitt ytelse			
	Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
	Mekanisk motstand under statisk og kvasi-statisk last	ETA-22/0573, Annex C (se også vedlegg til DoP-HRC400-23.07)	EAD 160129-00-0301
	Slip under last		
	Slip etter belastning		
	Utmattingsmotstand (S-N-kurve med spesifikk definert k_1 og k_2)		
	Mekanisk motstand under seismisk last		
	Egenskaper ved brannpåvirkning	Klasse A1	
Ytelser for denne byggevaren, som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar til produsenten, som er anført ovenfor.			
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:			
Lisette Berg, Daglig leder (Sign.) Lier, 03.07.2023			

Vedlegg til DoP-HRC400-23.07:

HRC400 serie armeringskoblinger (B500B og B500C) – grunnleggende egenskaper i henhold til ETA-22/0573, vedlegg C

koblingstype	nominell armeringsdiameter Ø [mm]	Mekanisk motstand under statisk og kvasi-statisk last		Slip		Utmattingsstyrke ⁵⁾ (S-N-kurve med spesifikk definert k1 og k2)			Mekanisk motstand under seismisk last		Bruddtype ⁸⁾	
		Brudd i armeringen f _{u,min,bar,outside} ¹⁾ [MPa]	Brudd i koblingen f _{u,min,coupler} ²⁾ [MPa]	under last s ₁ ³⁾ [mm]	etter belastning s ₂ ⁴⁾ [mm]	Δσ _{Rsk} [MPa]	k ₁	k ₂	u ₂₀ ⁶⁾ [mm]	min. bruddlast F _{u,min} ⁷⁾ [kN]		[kN]
standard kobling HRC 410/420	12	B500B: 540 B500C: 575	> 850	< 0,06	< 0,10	49 (N = 10 ⁷) 69 (N = 2 · 10 ⁶)	4,6	8,3	0,2	61,1	65,0	Duktilt brudd av armeringsstangen på utsiden av koblingen
	16		> 850							108,6	115,6	
	20		> 850							169,6	180,6	
	25		> 850							265,1	282,3	
	32		> 740							434,3	462,4	
	40		> 850							678,6	722,6	
Posisjonskobling HRC 410/490	25	B500B: 540 B500C: 575	> 670	< 0,10	< 0,10	49 (N = 10 ⁷) 69 (N = 2 · 10 ⁶)	4,6	8,3	0,2	265,1	282,3	Duktilt brudd av armeringsstangen på utsiden av koblingen
	32									434,3	462,4	
	40									678,6	722,6	

 1) f_{u,min,bar,outside} i henhold til EN 1992-1-1, Annex C.1:

 For B500B: f_{u,min,bar,outside} = k_{B500B} · f_{yk} = 1,08 · 500 MPa = 540 MPa

 For B500C: f_{u,min,bar,outside} = k_{B500C} · f_{yk} = 1,15 · 500 MPa = 575 MPa

Bruddlasten bestemmes av armeringsstålets bruddstyrke, ikke av HRC400 koblingen.

 Armeringsstålets fulle spesifiserte tøyningen A_{gt}, ihht. EN 1992-1-1, Annex C.1. kan utvikles.

 2) f_{u,min,coupler} = minimum armeringsspenning ved brudd i koblingen. Verdier fra tester med større armeringsdiameter enn koblingen er designet for ("oversized rebar"). Den fulle faktiske tøyningen A_{gt,act} av kamstålet er utviklet.

 3) Slip over armeringskoblingen under en ekvivalent til 0,6 · f_{yk} = 0,6 · 500 MPa = 300 MPa

 4) Slip over armeringskoblingen etter avlastning fra 0,6 · f_{yk} til et lastnivå på 0,02 · f_{yk} = 0,02 · 500 MPa = 10 MPa

 5) Utmattingsstyrke Δσ_{Rsk} for S-N-kurve med spesifikk definer spennings-eksponenter k₁ og k₂

 6) u₂₀ = blivende maksimale deformasjon

 7) F_{u,min} = A_{s,nom,bar,outside} · f_{u,min,bar,outside} = π/4 · Ø² · f_{u,min,bar,outside}

8) Den faktiske bruddstyrken bestemmes av armeringsstålet, ikke HRC400 koblingen. Mekaniske skjøt av kamstål med høyere/lavere bruddstyrke vil derfor oppnå høyere/lavere styrke enn verdiene som er gitt i tabellen. Bruddtypen forbli uendret: duktilt brudd i armeringsstangen.